

Instrukcja Techniczna

Sto-Glasfasergewebe F

Siatka zbrojąca odporna na alkalia



Charakterystyka

Zastosowanie

- na zewnątrz i do wewnątrz
- siatka zbrojąca

Właściwości

- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- odporna na przesunięcie
- produkt odporny na działanie alkaliów
- nie zawiera plastyfikatorów

Format

- wielkość oczka: 4 x 4 mm
- szerokość: 110 cm

Dane techniczne

Kryterium	Norma/ przepis kontrolny	Wartość/ Jednostka	Informacje
Ciężar powierzchniowy	ETAG 004-2013/załącznik C 3.1	165 g/m ²	ok.
Wielkość oczka	ETAG 004-2013/załącznik C 3.3	4,0 mm	
Wytrzymałość na zerwanie w stanie w chwili dostarczenia	ETAG 004/5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Wytrzymałość na zerwanie po starzeniu	ETAG 004/5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Podane parametry są wartościami średnimi albo przybliżonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowców, rzeczywiste wartości w poszczególnych dostawach mogą nieznacznie odbiegać od podanych, co jednak nie ma wpływu na przydatność produktu.

Aplikacja

Zużycie

Rodzaj zastosowania	Zużycie ok.	
zakłady o szerokości 10 cm	1,00	m/m ²

Zużycie materiału uzależnione jest między innymi od obróbki, podłoża oraz konsystencji. Podane wartości dotyczące zużycia należy traktować jako orientacyjne. Dokładne wartości dotyczące zużycia należy ustalić dla danego obiektu.

Instrukcja Techniczna

Sto-Glasfasergewebe F

Aplikacja

Siatkę całkowicie osadzić w górnej trzeciej części zbrojenia, w świeżo naniesionej masie/zaprawie zbrojącej, unikając pęcherzy i fałd, po czym zaszpachlować do uzyskania równej powierzchni.

Styki siatki powinny nachodzić na siebie na powierzchni 10 cm, żółte paski brzegowe służą jako oznaczenie nakładania się.

Przy zakończeniu cokołu odciąć siatkę zbrojącą przy dolnej krawędzi listwy Sto-Sockelleiste za pomocą ostrego noża.

Ewentualnie poprowadzić siatkę zbrojącą wokół narożników i ościeży okien.

Przy otworach konstrukcyjnych (okna, drzwi) należy wykonać zbrojenie diagonalne przy użyciu Sto-Armierungspfeil, Sto-Sturzeckwinkel lub taśm z siatki (minimalne wymiary 20 x 40 cm).

Jeżeli siatka jest nacięta, np. w okolicach mocowań rusztowania, w miejscach tych należy osadzić dodatkową taśmę z siatki. Aby uniknąć uszkodzenia, w trakcie obróbki z siatką należy obchodzić się ostrożnie.

Dostawa

Kolor Biąca z żółtymi oznakowaniami

Opakowanie rolka

Składowanie

Warunki magazynowania Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem. Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Oznakowanie

Grupa produktowa Siatka zbrojąca

Bezpieczeństwo Stosować się do karty charakterystyki!

Szczególne informacje

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i opierają się na naszych doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone są dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania użytkownik działa na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności łączenia z innymi produktami.

Instrukcja Techniczna

Sto-Glasfasergewebe F

Wraz z ukazaniem się nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje Techniczne tracą ważność. Aktualne wydanie można znaleźć w Internecie.

Sto Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl